

PROMOCLEAN TP 175

Aplikace kyselého čištění

PROMOCLEAN TP 175 je tekutina určena k likvidaci rzi a oxidací na železných kovech, dále koroze na lehkých slitinách a k eliminaci usazenin či kotelního kamene.

VLASTNOSTI

PROMOCLEAN TP 175 je tekutina lehce nahnědlé barvy kompletně rozpustná ve vodě, bez zápachu.

Vzhled	lehce nahnědlá
Hodnota pH čistého produktu	1
Hustota při 20 °C	1,31 ± 0,01 g/ml
Rozpustnost ve vodě	úplná

VÝHODY

- **PROMOCLEAN TP 175** je nahnědlá kapalina, kyselé povahy, nehořlavá. Odmašťuje, odrezuje a lehce fosfátuje ocel při jediné operaci a nevyžaduje neutralizaci. Pasivuje povrch kovů a jednoduše se oplachuje.
- **PROMOCLEAN TP 175** odstraňuje z hliníku zoxidovaný povlak a dodává mu lesk. Umožňuje dosáhnout ozdobného vzhledu nebo upravit povrch pro nátěr nebo lepení. Při použití ostříkem či v ultrazvukové nádrži za tepla umožňuje **PROMOCLEAN TP 175** rychlé odstranění okují a kotelního kamene, zajišťuje tak čistý a hladký povrch kovu.
- **PROMOCLEAN TP 175** nevytváří žádný toxický kouř nebo páry, a proto ho lze bez problémů používat v otevřených provozech.

PODMÍNKY POUŽITÍ

PROMOCLEAN TP 175 se používá při rozpuštění ve vodě při koncentraci 10-30%. Lze ho aplikovat nástřikem, ultrazvukem či ponorem. Lázeň lze ohřát až do teploty 60 °C. Doba aplikace závisí na množství zoxidování či nánosu, obvykle 5 až 30 minut. Oplachuje se studenou nebo teplou vodou. Pro železné kovy se doporučuje sušení po oplachu, abychom eliminovali eventuelní následnou korozi. Vany používané pro aplikaci **PROMOCLEANU TP 175** musí být z nerezů či potaženy plastem.

UPOZORNĚNÍ PŘI MANIPULACI

PROMOCLEAN TP 175 je kyselá látka.

Vyvarujte se přímému kontaktu výrobku s kůží, šatstvem či vstříknutím do očí. V případě potřísnění vymývejte proudem vody.

REGULACE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PROMOCLEAN TP 175 po filtraci a neutralizaci na pH 5,5 až 8,5 je více jak z 90% biologicky odbouratelný. V případě nutnosti proveďte před vypuštěním do odpadu filtraci s ohledem na místní platná nařízení.

- Neutralizační a titrační metody jsou k dispozici na požádání.

HYGIENA, BEZPEČNOST

Více informací naleznete v Bezpečnostních listech.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

20litrové a 210litrové kontejnery.

Uchovávejte produkty ve stabilním prostředí.

V takových podmínkách je doba skladování 18 měsíců.

Před použitím přípravku je vhodné se seznámit s bezpečnostním listem. Je nutno přijmout všechna vhodná bezpečnostní opatření proti požáru a výbuchu. Při jakékoliv manipulaci s přípravkem nebo vystavení jeho působení je nutné používat osobní ochranné pomůcky předepsané v bezpečnostním listě výrobku.

Výše uvedené informace jsou pouze formou doporučení. INVENTEC se zříká jakékoliv odpovědnosti za důsledky spojené s dalším použitím výrobku.

Výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko:

JAMI Electronics s.r.o.

Dubenecká 827
19012 Praha 9

Tel.: +420 281 930 559
Fax: +420 281 933 015
Mobil: +420 603 716 490

E-mail: marcela.viskova@jamiel.cz
WWW: www.jamiel.cz

Sklad JAMI Electronics

Areál VÚ Běchovice
Podnikatelská 565
19011 Praha 9

Tel./Fax: +420 281 933 015
Mobil: +420 603 110 871

E-mail: sklad@jamiel.cz
michal.visek@jamiel.cz
WWW: www.jamiel.cz

FPDGB 01114 TSI PRO 01 – 07/96

Solutions to give you the lead